

### Werkstoffbeschreibung

Dieser hochmolekulare Thermoplast basiert auf PA 6 G und verfügt über ein feinkristallines Gefüge. Unter Zusetzung von inkorporierten Gleitmittel das in Form von kleinen Partikeln gleichmässig im Material verteilt ist erreicht dieser Werkstoff eine hohe Verschleissfestigkeit und selbstschmierende Eigenschaften. PA 6 G TSS entfaltet auch bei hohen mechanischen und thermischen Belastungen ein optimales Verhalten in Bezug auf Verschleiss und Reibungskoeffizient.

### Anwendungsgebiete

Gleitelemente in Maschinen- und Lebensmittelindustrie die erhöhten Belastungen und Temperaturen ausgesetzt sind. Gleit- und Lagerbuchsen, Zahnräder, Gleitplatten, Führungen, Führungskurven.

### Zulassungen

Erfüllt die Richtlinien der FDA.

### UV-Beständigkeit

Mässige Eignung für Ausseneinsatz.

Physikalische Eigenschaften	Wert	Einheit	Prüfmethode
Dichte	1.14	g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 1183-1
Feuchtigkeitsaufnahme	2.0	%	DIN EN ISO 62
Mechanische Eigenschaften			
Streckspannung	70	N/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 527
Reissdehnung	>30	%	DIN EN ISO 527
E-Modul (Zug)	3000	N/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 527
Kerbschlagzähigkeit (Charpy)	>5	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179
Kugeldruckhärte	160	N/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2039-1
Thermische Eigenschaften			
Wärmeleitfähigkeit	0.23	W/K.m	DIN 52612
Spezifische Wärmekapazität	1.7	kJ/(kgK)	
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	8	10 <sup>-5</sup> x 1/K	DIN 53752
Einsatztemperatur kurzzeitig maximal	160	°C	
Einsatztemperatur langfristig	-40 bis 110	°C	
Brennbarkeit			UL 94
Elektrische Eigenschaften			
Spezifischer Durchgangswiderstand	10 <sup>15</sup>	Ω cm	DIN IEC 60093
Oberflächenwiderstand	10 <sup>13</sup>	Ω	DIN IEC 60093
Durchschlagfestigkeit	18	kV/mm	DIN IEC 60243

Diese technischen Daten sind durch unsere Lieferanten, aus vielen Einzelmessungen, als Durchschnittswerte ermittelt worden. Bei allen Messungen sind die Probekörper im trockenen Zustand geprüft worden. Die Daten geben wir unter Vorbehalt weiter. Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Materialtechnologie ist einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen. Irgendwelche Rechte und Garantien können daraus nicht abgeleitet werden. Eigene Versuche sind notwendig, da die Umwelt- und Einsatzbedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur, mechanische Kräfte, Strahlen und Chemikalien etc.) Grenzen in der Anwendung setzen.